

FIȘA TEHNICĂ / TECHNICAL SHEET
PLĂCI DE FIBRE tip MDF – 3D EN 717 Premium / FIBREBOARDS type Premium MDF – 3D EN 717

	Technical characteristics	Unit	Thickness (mm)		Test / requirement standard
			> 15 ÷ 19	> 19 ÷ 30	
1	Masa volumică <i>Density</i>	kg / m ³ ± 7%	800		EN 323 <i>Client's requirement</i>
2	Toleranțe la grosime <i>Tolerances on thickness</i>	mm	± 0,2	± 0,3	EN 324-1 EN 622-1
3	Toleranțe la lungime și lățime <i>Tolerances on length and width</i>	mm / m	± 2 mm/m, maximum ± 5 mm		EN 324-1 EN 622-1
4	Toleranțe de perpendicularitate <i>Squareness tolerances</i>	mm / m	2		EN 324-2 EN 622-1
5	Toleranțe la rectitudinea marginilor <i>Edge straightness tolerance</i>	mm / m	1,5		EN 324-2 EN 622-1
6	Umflare în grosime 24h <i>Swelling in thickness 24h</i>	% ± 2	≤ 12	≤ 10	EN 317 EN 622-5
7	Rezistența la încovoiere <i>Bending strength</i>	N / mm ²	≥ 20	≥ 18	EN 310 EN 622-5
8	Modul de elasticitate la încovoiere <i>Modulus of elasticity in bending</i>	N / mm ²	≥ 2200	≥ 2100	EN 310 EN 622-5
9	Coeziune internă <i>Internal bond</i>	N / mm ²	≥ 0,9		EN 319 <i>Client's requirement</i>
10	Conținut de umiditate <i>Moisture content</i>	%	4 ÷ 11		EN 322 EN 622-1
11	Emisia de formaldehidă <i>Formaldehyde release</i> Clasa Class E1	ppm	≤ 0,1		EN 717-1 EN 622-1

APROBAT / APPROVED BY

**DIRECTOR GENERAL
GENERAL MANAGER
OANA BODEA**



**MANAGER TEHNIC
TECHNICAL MANAGER
MARCEL DORR**

FT 109 – Fișa tehnică Plăci de fibre tip MDF 3D EN 717 Premium – Ediția 1, Revizia0 din 01.10.2019 – Elaborat MI – Aprobat DG

UNICREDIT BANK
Cont RON: RO03 BACX 0000 0000 3020 1310
Cont EUR: RO24 BACX 0000 0000 3020 1320
Code swift: BACXROBU

BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ:
RON: RO 37 RNCB 0053 1611 3082 0001
EUR: RO 10 RNCB 0053 1611 3082 0002
USD: RO 80 RNCB 0053 1611 3082 0003
Code SWIFT: RNCBROBU
BIC Code: RNCB